



ATB S/A

Artefatos Técnicos de Borracha
REVESTIMENTO DE CILINDROS
Site: www.atb.com.br e-mail: atb@atb.com.br

COLORTEC®

Aplicações

FOULARD DE TINGIMENTO
PAD STEAM

Dureza

65 a 80 Shore A

Espessura recomendada

Até 20 mm

Pressão máxima de trabalho

120 KN/m

Temperatura máxima de trabalho

120°C

Propriedades

Boa resistência à abrasão
Boa estabilidade de dureza
Excelente Resistência à Fadiga térmica
Ótimo acabamento superficial

COLORTEC® é um composto especialmente desenvolvido para estas posições para obter um rolo com bom desempenho. A rugosidade deste revestimento é baixa podendo ser obtida entre 0,6 e 1,2 μ Ra.

BALANÇO DE PROPRIEDADES

COLORTEC®	<i>Excelente</i>	<i>Bom</i>	<i>Regular</i>	<i>Ruim</i>
RESILIÊNCIA	✘			
RESISTÊNCIA Á ABRASÃO		✘		
RESISTÊNCIA TÈRMICA	✘			
ADESÃO AO NÚCLEO METÁLICO	✘			
RESISTÊNCIA QUÍMICA		✘		

USE A QUALIDADE DESTA MARCA