



ATB S/A

Artefatos Técnicos de Borracha
REVESTIMENTO DE CILINDROS

Site:www.atb.com.br e-mail: atb@atb.com.br

RUBTEC®

Aplicações

Rolos do Coater, Rolos Aplicadores,
BackingRoll E Rolos de Apoio

Plasticidade

20 a 120 P&J

Espessura recomendada

até 30 mm

Temperatura máxima de trabalho

120°C

Pressão máxima de trabalho

90 KN/m

Propriedades

Bomacabamento superficial
Rugosidade de 0,6 à 1,0 µRa
Boa resistência Química
Alta resiliência

BALANÇO DE PROPRIEDADES

RUBTEC®	Excelente	Bom	Regular	Ruim
RESILIÊNCIA	✦			
RESISTÊNCIA AO CORTE	✦			
RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO POR COMPRESSÃO		✦		
RESISTÊNCIA À FADIGA TÉRMICA		✦		
RESISTÊNCIA QUÍMICA		✦		
RESISTÊNCIA À ABRASÃO		✦		

USE A QUALIDADE DESTA MARCA