



ATB S/A

Artefatos Técnicos de Borracha
REVESTIMENTO DE CILINDROS
Site:www.atb.com.br e-mail: atb@atb.com.br

EXTRACTATEC®

Aplicações	CAIXA EXTRACTA
Dureza	70 a 95 Shore A
Espessura recomendada	até 20 mm
Temperatura máxima de trabalho	130°C
Pressão máxima de trabalho	90 KN/m
Propriedades	Alta resistência à fadiga térmica Boa resistência à abrasão Alta Resiliência Baixa Histerése Excelente Resistência Química Boa adesão ao núcleo metálico Boa Resistência à Vapores

EXTRACTATEC® é um revestimento especialmente formulado para ser aplicado em rolos da Caixa Extracta. Este composto apresenta boa resistência física e química. Apresenta elevada resistência à fadiga térmica e aos vapores.

BALANÇO DE PROPRIEDADES

EXTRACTATEC®	Excelente	Bom	Regular	Ruim
RESISTÊNCIA À FADIGA TÉRMICA		✘		
RESISTÊNCIA À ABRASÃO		✘		
RESILIÊNCIA	✘			
ADESÃO AO NÚCLEO METÁLICO		✘		
RESISTÊNCIA À VAPORES		✘		
RESISTÊNCIA QUÍMICA		✘		

USE A QUALIDADE DESTA MARCA