



**ATB S/A**

Artefatos Técnicos de Borracha  
REVESTIMENTO DE CILINDROS

Site: www.atb.com.br e-mail: atb@atb.com.br

**REPELTEC®**

Aplicações	Rolos Lumpbreaker
Plasticidade/ Dureza	140 a 220 P&J – 35/50 Shore A
Espessura recomendada	30 mm a 50 mm
Temperatura máxima de trabalho	100°C
Pressão máxima de trabalho	60 KN/m
Propriedades	Boa resistência à abrasão Rugosidade de 2,5 à 4,0 µRa Alta resiliência Antiaderente à fibras

## BALANÇO DE PROPRIEDADES

<b>REPELTEC®</b>	Excelente	Bom	Regular	Ruim
RESILIÊNCIA	✖			
RESISTÊNCIA À ABRASÃO		✖		
RESISTÊNCIA TÉRMICA		✖		
ADESÃO AO METAL	✖			
RELEASE	✖			
ALONGAMENTO	✖			

**USE A QUALIDADE DESTA MARCA**