



ATB S/A

Artefatos Técnicos de Borracha
REVESTIMENTO DE CILINDROS
Site: www.atb.com.br e-mail: atb@atb.com.br

REPELTEC PLUS®

Aplicações	Rolos Lumpbreaker Feltrado
Plasticidade/ Dureza	50/80 P&J
Espessura recomendada	20 a 30 mm
Temperatura máxima de trabalho	100°C
Pressão máxima de trabalho	90 KN/m
Propriedades	Excelente resistência a deformação por compressão Boa resistência a abrasão Alta resistência à fadiga Alta resiliência Rugosidade de 0,8 a 2,0 µRa

BALANÇO DE PROPRIEDADES

REPELTEC PLUS®	Excelente	Bom	Regular	Ruim
RESILIÊNCIA	✖			
RESISTÊNCIA À ABRASÃO		✖		
RESISTÊNCIA TÉRMICA		✖		
ADESÃO AO METAL	✖			
DEFORMAÇÃO POR COMPRESSÃO	✖			
RESISTÊNCIA A FADIGA	✖			

USE A QUALIDADE DESTA MARCA